



... tak se dělá chemie

EVO TEC

NÁSTŘIKY/
BARVY



Ochranný nástřik na bázi kaučuk-plast

- odolný vůči benzínu a olejům
- vytváří strukturu
- přelakovatelný po 10-20 minutách (barvami na bázi rozpouštědel) a po úplném vytvrzení (barvami na vodní bázi)
- do 10 % mísitelný s barvou
- chrání před nárazy kamínků, posypovou solí, šterkem, odřením



Chemické vlastnosti:

Ochranný nástřik na bázi kaučuk-plast

Barva: černá, šedá

Hustota: 1,198 g/cm³

Skupenství: tekuté

Obsah pevných částí: 55% +/-2

Přípravek je určený jako ochrana exponovaných dílů osobních i nákladních automobilů proti korozi, nárazům kamínků, soli, šterku. Použitelný na prahy, dveře, podběhy, kapoty, motorový prostor. Má výborné krycí vlastnosti a přilnavost k ošetřovaným materiálům. Po vyschnutí je brousitelný. Mísitelný s lakem do 10%. Přelakovatelný konvenčními barvami po 10-20 minutách od aplikace. Vodou ředitelné barvy lze použít až po úplném vyschnutí.

Způsob použití:

Materiál očistěte a odmastěte, zbavte nečistot, rzi a mastnoty. Dózu důkladně protřepejte a pomocí BODY GUN aplikujte na místo, které chcete ošetřit. V případě postříkání laku, jej ihned otřete. Zakryjte brzdy, olejovou vanu, motor, převodovku a výfuk, aby nedošlo k jejich znečištění. Pistoli udržujte v čistotě, zabraňte zanesení trysky, aby nedošlo k přetlakování. Optimální pracovní teplota 15-25°C.

Skl. č.:	302-33 šedý	302-34 černý	302-35 sprej
Obsah:	1000ml	1000ml	500ml
Balení/ks:	12	12	12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1

Česká republika

tel./fax: +420 415 726 660

e-mail: info@makratrade.cz

www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.