

EVO-SEAL 801



... tak se dělá chemie

LEPENÍ/
TMELENÍ



Roztíratelný jednosložkový tmel na bázi POP míchaných polymerů

- bez obsahu silikonu a isocyanátů
- velmi přilnavý k plechu a lakovaným povrchům
- přelakovatelný za mokra velmi stabilní, roztíratelný



Roztíratelný jednosložkový tmel na bázi POP míchaných Polymerů na opravy karoserií, kontejnerů, spojlerů. Výborná přilnavost ke kovům (Zinek, Hliník, Ocel), lakovaným povrchům, základním nástřikům, plastům, dřevu, sklu. Do pěti dnů od nanesení je přelakovatelný většinou dostupných laků bez nutnosti aktivace povrchu.

Chemická báze:	míchané POP polymery bez obsahu silikonu a rozpouštědel, tuhne na vzdušné vlhkosti
Barva:	černá, šedá
Hustota:	1,64 g/cm ³
Konzistence:	mírně tixotropní pasta
Vlastnosti:	elastický, odolný vůči stárnutí, UV záření, povětrnostním vlivům, vlhkosti a teplotám -40°C až +80°C (krátkodobě 120°C)
Lakování:	přelakovatelný za vlhka všemi dostupnými laky, nebo do 5 dnů po aplikaci bez aktivace povrchu.

Viskozita:	roztíratelná pasta, velmi stabilní
Pracovní teplota:	+5°C až +30°C
Doba vytvoření slupky:	25 minut
Rychlost vytvrzování (DIN 50014):	cca 3 mm po 24 hodinách (větší vrstva zasychá déle)
Tvrdost (DIN 53505):	cca 32, zkušební vrstva 6 mm po 4 týdnech
Prodloužení před přetržením (DIN 53504):	cca 350%
Max. tahové namáhání (DIN 53504):	cca 0,8N / mm ²

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný. Vyzkoušejte nejprve přilnavost tmelu k povrchu. Na většinu materiálů není potřeba použití primeru. Pro zlepšení přilnavosti k plastům lze použít výrobek MS Primer 77.

Skladování:

Nikdy neskladujte při teplotě vyšší než 25°C. Neotevřené spotřebujte do 12 měsíců.

Skl. č.:	302-85/EVO šedá	302-84/EVO černá
Obsahuje:	310ml	310ml
Balení/ks:	12	12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz